

# TOBIKA

## technical data

### 黒染促進剤 トビカ オックスピー

本品は常温黒染剤トビカブラッキーにより黒化（黒染）し難い材質の鉄金属に使用すると黒化（黒染）し易くなります。

液はA、B、2液性よりなり、御使用時次の割合に水でうすめて下さい。  
（水は40℃位の温湯でうすめるとより効果が強まります。）

希釈割合（容量比 V/V）

水または温湯	A液	B液
2	:	1 : 1

例1 水1ℓにA、B液を夫々0.5ℓあて加えてよく混ぜて下さい。

例2 水10ℓにA液、B液をそれぞれ5ℓあて加えてよく交ぜて下さい。

#### ※ 使用法

上記のうすめた水溶液の中に充分脱脂した被染物をそのまま5～10分間浸漬した上、これを引上げて水洗してからブラッキー黒染工程に入して下さい。

#### ※ 廃液の処理

トビカ オックスピー液には毒物、劇物は含有していません。

処理要領としては液は弱酸性を呈しますので少量の消石灰、または炭酸ソーダ等のアルカリ剤で中和しPH7～8にして排水して下さい。

荷 姿

5ℓセット・20ℓセット

製造元



東美化学株式会社

〒132 東京都江戸川区小松川3-2-2  
TEL: 03(3683)5631 (代表)  
FAX: 03(3637)7877