

トビカ黒染スプレー

トビカ トップガード 〈マットタイプ〉

トビカトップガードは強力な密着性を有する、耐水、耐油、耐熱性の優れた黒染スプレーです。鉄、鋳鉄、銅、銅合金、アルミ、ステンレス等あらゆる金属に黒染(着色)できます。

特長

- 超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚は2～3 μ です。
- 耐水、耐油、耐熱性に優れた被膜を形成します。
- 鉄、鋳鉄、銅、銅合金、アルミ、ステンレス等のあらゆる金属を黒染着色いたします。
- 被膜は硬く密着性、耐摩耗性に優れており被膜硬度は3Hです。
- 防錆力に優れています。
- ワンタッチスプレー式で速乾性ですので作業性に富み、簡便性と合せ、部分塗布ができ、タレ落ちがありません。

用途

- 鉄、鋳鉄、銅、銅合金、アルミ、ステンレス等のあらゆる金属の黒染。
- 黒染された部品の補修。■ジュラコン、ABS樹脂にも黒染出来ます。

使用方法

- 溶剤、又は脱脂剤を使用して塗布面を完全に脱脂洗浄して下さい。
- 使用前に容器をよく振って塗布面から20～30cm離して、均一に塗布して下さい。
- スプレー後、指触乾燥は数分ですが、ご使用に当っては十分乾燥(24時間)をご確認の上、作業して下さい。
- 使用後は容器を逆さにして十分液切りをして下さい。

〈荷姿〉 420ml 6本入/箱
24本入/甲



●トビカトップガードの塗膜物性

膜厚 回 スプレー	2～3 μ	耐熱性	230℃	
鉛筆硬度	3H	耐溶剤性	外観変化なし	
密着性	初期			トルエン
	沸水2時間後			M E K
T折曲げ試験 (90℃)	○	塩化メチレン		
描画エリクセン試験 (5mm)	○	エタノール		
		耐酸試験 (5% H ₂ SO ₄ 24時間)		

製造元



東美化学株式会社

〒132-0034 東京都江戸川区小松川3-2-2
TEL: 03 (3683) 5631 (代表)
FAX: 03 (3637) 7877

URL: <http://www.tobika.co.jp> E-mail: info@tobika.co.jp